

RILIEVO

Revestimiento de fondo para acabados decorativos para interiores

cód. 3750019

DESCRIPCIÓN

Acabado decorativo para interiores que forma un substrato de espesor irregular de efecto antiguo, por acabar y colorear con los productos decorativos tipo VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLO serie 376, MARCOPOLO SABLE' serie 372.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en interiores en:

- Revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en hormigón.
- Superficies en yeso y cartonyeso.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y coesos.
- Conglomerados de varias naturalezas minerales también absorbentes.

Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'. No aplicar sobre soportes frescos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: copolimero acrílico en emulsión acuosa.
- Solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosidad de confeccionamiento: 100000 ± 10000 cps
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 6 horas; pintar encima después de 24 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero, yeso y cartonyeso.

- Asegurarse que el soporte este bien seco y madurado. Si fuere necesario comenzar las reparaciones o el consolidamiento con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cód. 4810333. Si es necesario aditivar el producto con el higienizante COMBAT 444 cód. 4810444.
- Remover cepillando, o mediante lavado, las eventuales eflorescencias de viejas pinturas. Eliminar completamente las eventuales capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera.
- Quitar el deposito de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
- Nivelar las irregularidades del soporte y tratar los huecos, desconchones, grietas y desniveles con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sellar las fisuras con los selladores adecuados.
- Lijar las estucaduras y parches con papel de lija; quitar el polvo.
- Seguir eventuales rasados sobre mortero con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipología del soporte.
- Fijar con una capa de IDROFIS 4700006 Fijador mural acrílico al agua o con Fijador micronizado "solvent

free"ATOMO 8840001.

- Proceder a la aplicación de RILIEVO como esta indicado en la modalidad applicativa.

*(Las diluciones del aislante y la cantidad a aplicar son en función de la absorción del soporte y van determinadas mediante pruebas preliminares sobre el soporte específico – Consultar la ficha técnica relativa).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas de aplicación: llana de acero inoxidable.
- Número de capas: 1
- Dilución: listo para el uso.

Modos de aplicación:

- Distribuir RILIEVO sobre un soporte seco, con llana de acero, extendiendo el producto de manera no uniforme, haciendo con la herramienta rotaciones en direcciones contrapuestas y creando una superficie de espesor irregular.

Terminado el secado, cubrir RILIEVO con el acabado deseado. Los productos idóneos son los siguientes: VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLO serie 376, MARCOPOLO SABLE' serie 372.

- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua en seguida después del uso.

- Limpieza del muro: con agua, después de 20 días como mínimo.

- Rendimiento indicativo: 2-2,5 kg/m² en función del aspecto deseado y se refiere a las superficies lisas y de absorción media. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO

El producto disponible es neutro y no repintable.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: pintura para efectos decorativos (base agua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

RILIEVO Contiene max: 200 g/l VOC

El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y

RILIEVO

Revestimiento de fondo para acabados decorativos para interiores

cód. 3750019

sucesivas modificaciones y actualizaciones. Usar el producto según las normas vigentes de higiene y seguridad; después de su uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos especiales. Conservar fuera del alcance de los niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. En caso de ingestión consultar inmediatamente al médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar los residuos al alcantarillado, ni en el curso del agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Revestimiento de fondo para acabados decorativos de interiores.

Sobre superficies internas ya preparadas aplicaciones de una capa de revestimiento mural decorativo RILIEVO cod. 3750019 a base de copolímero acrílico en emulsión acuosa, según el rendimiento indicado.

Suministro y puesta en obra del material € al m2

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.