

ACRISYL DECORA

REVETEMENT DECORATIF ACRYL-SILOXANE À EFFET GRANITE AVEC CRISTAUX REFLETANT POUR EXTERIEURS

série 457

DESCRIPTION

ACRISYL DECORA est un revêtement mural pour extérieurs, avec cristaux brillants qui réalisent une finition ayant l'aspect typique du granit et des pierres naturelles, caractérisée par de minuscules points de lumière en surface.

A base de liant acryl-siloxanique, il crée un revêtement de protection doté d'excellente hydrofugation et une bonne perméabilité à la vapeur. Il contribue grâce à son imperméabilité élevée, à protéger des agents atmosphériques polluants les supports sur lequel il est appliqué.

Il lutte également efficacement contre les formations de moisissures et algues.

Grâce à ses caractéristiques, ACRISYL DECORA est indiqué également pour la finition décorative sur les revêtements d'isolation thermique sans ventilation.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Système d'isolation thermique par l'extérieur
- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, uniformes, absorbants et compacts.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille II, Classe 2b/3
- P 84-403: Classe D3
- Nature du liant: copolymère acrylique avec modification siloxane en émulsion aqueuse
- Solvant: eau
- Viscosité: consistance pâteuse
- Granulométrie: 0,6 mm
- Résistance aux alcalis selon UNI 10795: résistant
- Marquage CE selon EN 15824
- Réaction au feu selon EN13501: Classe B s1 d0
- Perméabilité à l'eau liquide selon UNI EN 1062-3: faible; $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
- Perméabilité à la vapeur d'eau selon UNI EN ISO 7783-2: élevée, $S_d < 0,14 \text{ m}$
- Résistance aux moisissures et algues selon UNI EN 15457 et UNI EN 15458
- Séchage (à 25 °C et 65 % d'H.R.): complet de 1 heure 30 à 3 heures selon l'épaisseur appliqué.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU 59/2.

SUPPORTS REVETUS

- Peintures minérales RME: appliquer une sous-couche garnissante acrylo-siloxane ACRISYL GRIP 9320019; si la surface est farinante appliquer une première couche

d'ATOMO 8840001 Fixateur micronisé sans solvant.

- Peintures aqueuses et Peintures solvantées: appliquer une sous-couche garnissante acrylo-siloxane ACRISYL GRIP 9320019. Si la surface est farinante appliquer une première couche d'ATOMO 8840001 Fixateur micronisé sans solvant, si la surface n'est pas farinante appliquer MARCOTHERM PRIMER 4740019 Fixateur couvrant aqueuse.

- RPE et RSE: appliquer un produit de lissage LEVELANT 9580019 ou BETOMARC 9450150 et le fixateur couvrant à l'eau MARCOTHERM PRIMER 4740019.

SUPPORTS NON REVETUS

- Briques maçonneries de parement, Dalles de béton cellulaire, Plâtres de Paris: appliquer une sous-couche garnissante acrylo-siloxane ACRISYL GRIP 9320019; si la surface est farinante appliquer une première couche d'ATOMO 8840001 Fixateur micronisé sans solvant.

- Béton, Enduit liants hydrauliques, Panneaux de fibres ciment: appliquer une sous-couche garnissante acrylo-siloxane ACRISYL GRIP 9320019. Si la surface est farinante appliquer une première couche d'ATOMO 8840001 Fixateur micronisé sans solvant, si la surface n'est pas farinante appliquer MARCOTHERM PRIMER 4740019 Fixateur couvrant aqueuse.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 et 59/2.

Température de l'environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humidité relative de l'environnement : <75%

Température du support : Min. +5 °C / Max. + 35 °C

Humidité du support : <10%

- Eviter les applications en présence d'eau de condensation en surface ou sous l'action directe du soleil.

- Pour ne pas compromettre la réalisation optimale des caractéristiques au niveau esthétique et de performances du produit il est recommandé de l'appliquer aux dites conditions climatiques et de protéger les surfaces contre la pluie et l'humidité pour une durée d'environ 48 heures. De cette façon il est possible de réaliser le séchage complet du produit et sa polymérisation régulière qui a lieu en environ 10 jours.

- Les surfaces devant subir un lessivage par la pluie pendant ces 10 jours environ, pourraient montrer des rayures verticales translucides. Cet événement ne compromet pas les performances du produit et peut être éliminé par nettoyage à haute pression ou suite aux successives précipitations.

- L'application sur surfaces présentant des efflorescences salines ou assujetties à l'humidité ascendante, n'assure pas d'adhésion du produit au support. Il est donc nécessaire une intervention préalable d'assainissement des maçonneries en utilisant des enduits déshumidifiants NEPTUNUS et sa successive peinture avec le système syloxanique NEPTUNUS.

- La protection des finitions anti moisissure ou anti algues est une caractéristique sacrificielle: l'efficacité et la durée dans le temps sont fortement conditionnées par le taux d'exposition climatique et environnementale, de la typologie du bâtiment et du choix du système d'application.

- Dilution: prêt à l'emploi. En chantier il est possible d'en

ACRISYL DECORA

REVETEMENT DECORATIF ACRYL-SILOXANE À EFFET GRANITE AVEC CRISTAUX REFLETANT POUR EXTERIEURS

série 457

régler la viscosité, en fonction des besoins, en diluant légèrement ACRISYL DECORA avec 2-3% d'eau.

- Mélanger le produit avant son application.
 - Outils: taloche en acier, taloche en plastique.
 - Nombre de couches: 2.
 - Le choix de l'outil influence le résultat esthétique de la surface, conséquemment travailler en utilisant toujours le même type d'outil.
 - Modes d'application:
.Etaler le produit sur le support de manière homogène avec la taloche en acier. Attendre le complet séchage avant d'appliquer la deuxième couche.
.Appliquer la deuxième couche et avant son complet séchage, la polir avec une spatule en acier pour rendre la surface lisse.
.Pour obtenir un effet enduit appliquer avec la taloche en plastique et l'uniformiser.
 - Pour éviter la formation de jointures, travailler sur surfaces continues toujours mouillé sur mouillé.
 - Le résultat esthétique final peut être influencé par la technique d'application. Il est conseillé d'appliquer la couche finale avec soin.
 - Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de l'eau.
 - Rendement indicatif: 1-1,2 kg/m² par couche. Une fois l'application de 2 couches terminée: 2-2,4 kg/m² sur supports moyennement poreux.
- Il est opportun d'effectuer un essai pratique sur le support spécifique pour déterminer les consommations.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible dans les bases teintométriques, utilisables aussi comme teintes prêtes à l'emploi, crystal (0001) et granito grigio (0002).

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique Marcromie et avec les colorants COLORADO série 548.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

Dans les interventions à l'extérieur il est de règle d'utiliser toujours les matériaux de la même fabrication d'arête à arête. Pour les travaux où, à cause de force majeure, il est indispensable de continuer sur la même paroi avec une nouvelle fabrication, ne pas réaliser l'association contiguë des teintes. Pour cette association, utiliser d'éventuelles interruptions de continuité de la surface, moulures, arêtes, cavités, etc.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/c: Extérieur murs support minéral PA: 40 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 40 g/l COV

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas disperser les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Revêtement acryl-siloxanique, antialgue, avec minuscules cristaux brillants.

Applications en deux couches, sur surfaces déjà préparées et sur surfaces traitées avec le revêtement d'isolation thermique sans ventilation, d'ACRISYL DECORA série 457, à base de copolymère acryl-siloxanique à dispersion aqueuse, charges siliceuses, grains de marbre, éclats de verre.

Epaisseur moyenne du revêtement une fois l'application terminée: 1 mm

Fourniture et pose du produit: €/m².

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322